

Ediția Noi. 2006

Agrosit SB Lac pe bază de clorcauciuc.

PREZENTAREA PRODUSULUI

Descrierea produsului:	Vopsea colorată, monocomponentă, pe bază de clorcauciuc.
Caracteristici speciale:	Rezistență înaltă la apă și la intemperii. Vopsitoria cu suprafață netedă sau rugoasă nu oferă aderență pentru mușegai, ciuperci, respectiv pentru alge, din această cauză este ușor de curățat.
Domeniu de utilizare:	Vopsea de protecție cu rezistență la soluții chimice și la apă, pentru tencuială, beton și oțel. Vopsea de protecție sub apă pentru piscine și rezervoare de apă, în special în cazul apei cu conținut de ozon. Sigilare pentru beton, vopsea pentru pereți din grajduri.
Rezistență:	
Chimică:	Acizi și baze slabe, soluții de săruri, uleiuri minerale, apă cu conținut de clor sau de ozon.
Mecanică:	Film de vopsea neted sau rugos, rezistent.
La intemperii:	Rezistență foarte bună.
La temperaturi:	Uscate până la 100°C, umede până la 60°C.
Apă caldă:	50°C.
Nuanțe:	Paletarele Lt. AGROSIT și majoritatea nuanțelor RAL.

DATE TEHNICE

Densitate:	1,1 kg/l
Substanțe uscate:	Cca. 22% (DIN 53219) pentru toate nuanțele.
Punct de aprindere:	26°C.
Grosimi de straturi:	20 μm uscat, corespunde cu 90 μm umed.
Numărul straturilor:	2 – 3.

Consum:	Teoretic pentru 20 µm uscat.....0,10 kg/m ² . practic pentru 20 µm uscat.....0,15 kg/m ² .
Uscare:	Conform DIN 53150 pentru 20 µm grosime film uscat la +23 °C: Grad de uscare 1: 75 de minute Grad de uscare 4: 135 de minute
Diluare:	VERDÜNNUNG 202

INDICAȚII PENTRU APLICARE

Pregătirea stratului suport:

Oțel: Se îndepărtează coroziunea conform Sa 2½ sau manual conform St. 3. Suportul trebuie să fie uscat, fără murdărie, grăsimi și uleiuri.

Beton, tencuială: Trebuie să fie uscat, fără murdărie, grăsimi și uleiuri, praf, se îndepărtează zonele neaderente și nisipoase (prin sablare). În cazul reînnoirii unor suprafețe vechi, trebuie îndepărtat în prealabil piatra de var de pe suprafață. Găurile, golurile se repară cu AGROPOX KUNSTSTOFFMÖRTEL 94. Pentru șpăcluirea întregii suprafețe recomandăm utilizarea produsului DISBOCRET MÖRTEL 520, în special în cazul solicitărilor ulterioare subacvatice. Șpăcluirea trebuie să fie întărit și uscat integral.

Construcția straturilor:

Oțel: 2 x AGROPOX MINIUM sau AGROZINC SW (îndepărtarea coroziunii conf. Sa 2½)
2-3 x AGROSIT SB

Pentru domeniul apei potabile și a alimentelor:

2 x AGROZINC SW (îndepărtarea coroziunii conf. Sa 2½)
2-3 x AGROSIT SB

Pentru grosimi mai mari a stratului se va utiliza AGROSIT 250 EG ca strat intermediar.

Beton: 2-3 x AGROSIT SB

Prelucrare:

Se omogenizează bine înainte de utilizare. Pe oțel un strat diluat cu cca. 5% VERDÜNNUNG 202, pe beton un strat cu cca. 15% VERDÜNNUNG 202. Se aplică continuu, nu se va lucra în cazul suprafețelor expuse la soare sau în cazul temperaturilor înalte. Nu se va aplica produsul la temperaturi sub +5 °C și la umiditatea relativă a aerului mai mare de 80%. Nu poate fi aplicat prin pulverizare. În cazul aplicării cu rola a nuențelor deschise poate fi necesară aplicarea a 3 straturi.

Timpi de așteptare:

1-3 zile între stratul de grund și stratul final.
1-2 zile între straturile finale.

Timp de uscare finală:

În cazul solicitărilor ulterioare subacvatice 14 zile la o ventilație bună a suprafețelor acoperite și temperatura de min. +15 °C. Poate fi mers cu grijă peste vopsitorie după 2-3 zile.

Revopsirea straturilor vechi:

Vopsitoriile vechi de AGROSIT SB pot fi reacoperite fără probleme după curățare. În acest caz se discută despre o vopsitorie decorativă. Din această cauză de regulă este suficientă aplicarea unui singur strat de vopsea. În cazul grosimilor mai mari de strat nu poate fi exclusă retenția solventului, acesta poate cauza înălbirea sau formarea beșicilor în vopsitorie (de ex. în cazul în care la reînnoiri anuale nu se îndepărtează straturile vechi).

În cazul altor vopsitoriilor vechi trebuiesc efectuate suprafețe de probe.

Curățarea sculelor: VERDÜNNUNG 202 sau REINIGUNGSMITTEL K.

Depozitare: Se depozitează bine etanșat la răcoare și uscat, poate fi depozitat 1 an.

Indicații de pericol și sfaturi de se securitate: Indicațiile de pericol și sfaturile de securitate ale produselor noastre pot fi extrase din fișele actuale de securitate. Fișele respective de securitate pot fi descărcate de pe pagina noastră web www.avenarius-agro.at sau se trimit la cerere.

Dezafectare: Nu se dezafectează împreună cu gunoiul menajer, resturile nu se toarnă în chiuvetă, se va preda în depozite pentru substanțe problematice. Gunoi special conform ÖNORM S 2100, cod de dezafectare 55502.

DAW BENȚA ROMÂNIA



Sediul central:
Sâncraiu de Mureș,
str. Principala nr. 201
Tel./fax: 0265-320.354, 320.522
E-mail: office@caparol.ro
Internet: www.caparol.ro

Reprezentanța București:
Sos. Titulescu nr.121, sector 1
Tel./fax: 021-223.29.66
E-mail: officebuc@caparol.ro
B-dul Decebal 9, Bl.S13, sector 3
E-mail: magdecebal@caparol.ro

Centrul de Training CAPAROL
Sâncraiu de Mureș,
str. Principala nr. 201
Tel./fax: 0265-320.354, 320.522
E-mail: office@caparol.ro
Internet: www.caparol.ro

Va fi luat în considerare de către aplicatori”