

# Caparol AkkordLeichtspachtel

pentru interior

Caparol AkkordLeichtspachtel SP

Caparol AkkordLeichtspachtel H

## Descrierea produsului

### Caparol AkkordLeichtspachtel SP

Masă de șpaclu păstoasă, gata pregătită pentru pulverizare, cu greutate proprie foarte mică și aplicabilă în strat foarte gros.

Destinată obținerii de suprafețe la o calitate corespunzătoare claselor (nivele de calitate) Q3 respectiv Q4 în conformitate cu dispozițiile fișei BVG nr. 2 și Fișei BFS nr. 12.

#### Domeniu de utilizare:

Destinată aplicărilor economice prin pulverizare, pentru gletuirea pereților și a tavanelor pe suprafețe mari; mai ales în cazul aplicării pe tencuieli structurate sau pe țesături (tapete) din fibră de sticlă și de asemenea în combinație cu tapete compatibile pe bază de fibră de sticlă cum e Capadecor AkkordVlies-SP.

#### Grad de luciu:

Mat.

#### Nuanță:

Alb natural. Posibilitate de nuanțare cu maxim 5% coloranți CaparolColor Vollton- und Abtönfarben (cândva Alpinacolor) sau AVA-Amphibolin Vollton und Abtönfarben. La comandarea unei nuanțe în cantități mai mari de 2000 kg, produsul poate fi livrat, la cerere, gata pigmentat din fabrică în culoarea dorită (numai nuanțe pastel).

#### Liant:

Dispersie pe bază de rășină sintetică conform DIN 55 945.

#### Compoziție:

Dispersie pe bază de rășină acrilică, carbonat de calciu, silicat, apă, substanțe de emulsie, aditivi, conservanți.

#### Capacitate recipiente:

Caparol AkkordLeichtspachtel SP  
sac PE de 20 kg  
Caparol AkkordLeichtspachtel H  
găleată din plastic de 18 kg

### Caparol AkkordLeichtspachtel H

Masă de șpaclu ușoară, păstoasă, cu capacitate bună de umplere, gata pregătită pentru aplicare, extensibilă la „zero”.

Destinată obținerii de suprafețe la o calitate corespunzătoare claselor (nivele de calitate) Q3 respectiv Q4 în conformitate cu dispozițiile fișei BVG nr. 2 și Fișei BFS nr. 12.

#### Domeniu de utilizare:

Pentru gletuirea de ex. a tencuielilor structurate sau a tapetelor din fibră de sticlă, pentru șpăcluirea pe întreaga suprafață de ex. a plăcilor de ipsos, a plăcilor de ghips-carton, a blocurilor plane pentru zidărie etc. precum și repararea locurilor cu defecte sau lovituri, a golurilor de aer de la suprafață sau a fisurilor; în combinație cu o bandă de armare este de asemenea destinată rosturilor dintre plăcile de ghips-carton tăiate oblic/țeșite.

#### Grad de luciu:

Mat.

#### Nuanță:

Alb natural. Posibilitate de nuanțare cu maxim 5% coloranți CaparolColor Vollton- und Abtönfarben (cândva Alpinacolor) sau AVA-Amphibolin Vollton und Abtönfarben. La comandarea unei nuanțe în cantități mai mari de 2000 kg, produsul poate fi livrat, la cerere, gata pigmentat din fabrică în culoarea dorită (numai nuanțe pastel).

#### Liant:

Dispersie pe bază de rășină sintetică conform DIN 55 945.

#### Compoziție:

Dispersie pe bază de rășină acrilică, carbonat de calciu, silicat, apă, substanțe de emulsie, aditivi, conservanți.

#### Rețineți:

AkkordLeichtspachtel SP și H nu sunt recomandate încăperilor umede.

A nu se lăsa la îndemâna copiilor. La contactul cu ochii, se va spăla imediat cu apă. A nu se deversa în ape, canalizare sau sol.

Alte indicații: vezi fișa tehnică de securitate a produsului.

#### Depozitare:

La rece, dar ferit de îngheț.

#### Dezafectare:

Numai ambalajul gol poate fi dat spre reciclare. Resturile lichide de material pot fi evacuate ca deșeuri de vopsele pe bază de apă, iar resturile uscate de material ca vopsele întărite sau gunoi menajer.

#### Cod produs Vopsele și Lacuri:

M-DF02



## Indicații generale

### Particularități:

Capacitate ridicată de aderență. Aplicare și prelucrare ușoară. Aplicat în straturi groase, nu apar fisuri la uscarea în profunzime. După uscare, se poate sclivisi umed sau se poate șlefui uscat. Capacitate de difuzie. Diluabil cu apă, ecologic și cu miros slab. Rezistent la ștergere.

### Vopsitorii ulterioare:

Suprafețele gletuite cu Caparol AkkordLeichtspachtel pot fi ulterior vopsite - după o bună uscare în profunzime și o grunduire cu Caparol-Haftgrund sau CapaSol - cu toate vopselele Caparol pe bază de dispersie și pe bază de latex, Sylitol Bio-Innenfarbe sau cu lacuri acrilice Capacryl, cu tencuieli decorative subțiri pe bază de polimeri sau cu tapete din fibră de sticlă precum și cu tapete textile și tapete de hârtie.

În cazul unor aplicări ulterioare cu tencuieli pe bază de rășină sintetică este necesară aplicarea unui strat de grund cu Caparol Putzgrund.

### Depozitare:

La rece, dar ferit de îngheț.

### Temperatura minimă de lucru și uscare:

+5°C pentru suprafața suport și aer. Temperatura materialului la aplicare > +10°C.

### Consum:

Cca. 1,2 kg/m<sup>2</sup>/mm grosime a stratului.

### Timp de uscare:

În funcție de gradul de umezeală a construcției, temperatură și grosimea stratului, în circa 12-48 ore.

### Rețineți:

Prin utilizarea materialelor de umplere naturale pot apărea ușoare modificări ale culorii.

Pe suprafețe suport dense, puțin absorbante, se pot forma bule fine de aer. Acestea pot fi îndepărtate - după păstrarea unui scurt timp de uscare - printr-o gletuire ulterioară. Momentul gletuirii ulterioare depinde de temperatura și de umiditatea de la fața locului. În cazul în care și după această gletuire apar bule de aer, înseamnă că aceasta s-a făcut prea devreme. Procesul de gletuire trebuie atunci reluat.

Caparol AkkordLeichtspachtel H și SP nu sunt destinate încăperilor umede. În astfel de încăperi rugăm a se aplica produse din gama Histolith Renovierspachtel. A se respecta Fișa tehnică nr. 1029.

În cazul suprafețelor suport rugoase, structurate, este necesară realizarea unei suprafețe netede, nivelate, eventual poate fi necesară o gletuire ulterioară.

La aplicarea pe masele de șpaclu cu conținut de ipsos, datorită efectului prelungit de umiditate, pot apărea formarea de băși, umflături și desprinderi de material.

Din această cauză, se va asigura o ventilație și temperatură suficientă în vederea obținerii unei uscări rapide. A se respecta Fișa nr. 2 „Șpăcluirea plăcilor de ipsos” a Asociației în industria ipsosului și plăcile de ghips-carton.

## Suporturile recomandate și pregătirea acestora:

**Suporturile trebuie să fie curate, uscate și fără substanțe de separare.**

**A se respecta VOB, Cap. C, DIN 18 363, Alineatul 3.**

În funcție de stratul suport existent și de caracteristicile acestuia, înaintea șpăcluirii trebuie aplicat un strat de grund corespunzător. Rugăm a se respecta fișa cu informații tehnice Nr. 650 „Straturi suport și pregătirea acestora”.

Straturile vechi, lucioase, cu capacitate portantă, se șlefuesc în prealabil.

## Caparol AkkordLeichtspachtel SP

### Aplicare prin pulverizare:

Aplicarea prin metoda tencuirii în strat fin cu echipamente performante de pulverizare este rațională și economică atât pe suprafețele pereților cât și a tavanelor de ex. pe tencuieli minerale, elemente prefabricate din beton, beton turnat în cofraje netede, blocuri plane pentru zidărie și beton poros precum și plăcile de construcție din ipsos și plăcile de ghips-carton ș.a.m.d.

Destinat de asemenea în aplicarea peste tencuielile structurate sau peste tapetele din fibră de sticlă prin metoda tencuirii în strat subțire sau în combinație cu Capadecor AkkordVlies-SP.

### Procedul de aplicare:

Se aplică prin pulverizare un strat saturat, pe întreaga suprafață, cu AkkordLeichtspachtel SP nediluat și imediat se gletuiește neted cu un fier de glet adecvat. După uscare, se umezește și se sclivisește sau se șlefuește uscat.

În cazul în care se folosește un tapet pe bază de fibră de sticlă (greutate 45-50 g/m<sup>2</sup>) Caparol AkkordLeichtspachtel SP se aplică saturat și în cantitate suficientă pentru a acoperii suprafața a 2-3 rânduri de tapet, se piaptână cu un fier de glet dințat (4x6x4 mm sau 6x6x6 mm), se așează tapetul de armare și se presează uniform prin netezire cu un fier de glet, mai puțin cca. 5 cm din zona marginală dinspre următoarea coală de tapet care va rămâne nepresată. Coala următoare se aplică suprapus cu o lățime de cca. 5 cm și se presează până la zona îmbinării. În zona îmbinării se aplică o tăietură dublă a tapetelor cu un cutter (eventual un cuțit cu ghidaj) după care acestea se presează. Masa de șpaclu în plus (ieșită de sub tapete) se șterg cu o cârpă umedă. Zonele de îmbinare puțin proeminente se șlefuesc ușor pregătind stratul pentru aplicări ulterioare.

## Echipeamente de pulverizare și compresoare recomandate:

Caparol AkkordLeichtspachtel SP este aplicabil cu pompe cu melc și cu aparate Airless performante.

În cazul aparatelor Airless, se îndepărtează toate filtrele. Mărime duză: 0,036 - 0,043”.

În cazul aplicării masele de șpaclu cu aparate Airless vor fi utilizate pistoale de pulverizare recomandate de respectivul producător. Aceste pistoale au un debit mai mare și ușurează aplicarea maselor de șpaclu.

Pentru aplicare este necesară o presiune de cca. 180-200 bari.

Pentru a asigura o aplicare optimă cu aparatele Airless, trebuie păstrată pe parcursul aplicării o temperatură a materialului de cel puțin +10°C.

## Caparol AkkordLeichtspachtel H

### Șpăcluirea plană în mod manual:

Caparol AkkordLeichtspachtel H este destinată aplicării pe tencuielile structurate vechi și pe tapetele din fibră de sticlă, care trebuie gletuite (nivelate) dintr-o singură aplicare (etapă de lucru).

Caparol AkkordLeichtspachtel H se omogenizează bine înainte de aplicare și se trage cu un fier de glet drept. După uscare se umezește și se sclivisește sau se șlefuește uscat.

În cazul folosirii unui tapet pe bază de fibră de sticlă se va proceda conform descrierilor de la Caparol AkkordLeichtspachtel SP.

Caparol AkkordLeichtspachtel H este destinată șpăcluirii de suprafață a plăcilor de ghips-carton datorită faptului că este extensibil la „zero”.

În cazul armării îmbinărilor dintre plăcile de gips-carton sau a plăcilor de construcție din ipsos tăiate/teșite (conform DIN 18180) se poate folosi Caparol AkkordLeichtspachtel H în combinație cu o bandă de armare din fibră de sticlă sau din hârtie. De reținut faptul că, o șpăcluire a îmbinării plăcilor poate fi făcută doar dacă nu mai apare o modificare a lungimii datorate temperaturii sau a conținutului de umiditate. O temperatură a încăperii sub +10°C nu este agreată (a se vedea DIN 18181 paragraful 5).

Cu Caparol AkkordLeichtspachtel H se umple rosturilor, se aplică banda de armare fixându-se prin apăsare și se acoperă cu Caparol AkkordLeichtspachtel H. După uscare se mai aplică un strat de Caparol AkkordLeichtspachtel H. Rosturile mai late de 3 milimetri se vor umple în prealabil.

## Consiliere tehnică:

În această informare tehnică nu pot fi luate în considerare toate straturile suport întâlnite în practică, precum și tratarea acestora. În cazul unor straturi suport ce nu se regăsesc în această informare tehnică, vă rugăm luați legătura cu reprezentanții noștri tehnici pentru detalii suplimentare.

