

# Caparol Fassaden-Feinspachtel

Masă de șpăcluit fină, gata pregătită pentru aplicare.

## Descrierea produsului

### Domeniu de utilizare:

Masă de șpăcluit ușor vâscoasă pentru aplicări fine de până la 1 mm grosime a stratului, destinată reparării micilor defecte și a ne-uniformităților din tencuială și beton, pentru gletuirea întregii suprafețe și egalizarea suprafețelor de tencuială fină neuniform finisată precum și gletuirea betonului.

Grosimea maximă a stratului: 1 mm.

### Proprietăți:

- Rezistent la intemperii, ecologic și cu miros plăcut.
- Extensibil la „zero”.
- Prelucrare ușoară.
- Proprietăți excelente de îmbunătățire a aderenței la suport.

### Liant:

Dispersie pe bază de rășini sintetice conform DIN 55 945.

### Rețineți:

A nu se lăsa la îndemâna copiilor. La contactul cu ochii, se va clăti imediat cu apă. A nu se deversa în ape, canalizare sau sol.

Alte indicații: vezi fișa tehnică de securitate a produsului.

### Depozitare:

La rece, dar ferit de îngheț.

### Dezafectare:

Nu mai ambalajul gol poate fi dat spre reciclare. Resturile lichide de material pot fi evacuate ca deșeuri de vopsele pe bază de apă iar resturile uscate de material ca vopsele întărite sau gunoi menajer.

### Cod produs Vopsele și Lacuri:

M-DF02

### Compoziție:

Dispersie pe bază de rășini acrilice, carbonat de calciu, apă, materiale pentru formarea și conservarea peliculei, aditivi.



### Capacitate recipiente:

Găleți ovale plastic de 4 kg și 25 kg.

**Procedul de aplicare:**

Se aplică cu șpaclul sau fierul de glet drept.

Urmele (crestele) produse la șpăcluire - după păstrarea unu scurt timp de așteptare - se gletuiesc.

După uscare, Caparol Fassaden-Feinspachtel este ușor de șlefuit.

**Grosimea de aplicare:**

Grosimea optimă de aplicare este de 0,5-1 mm. La fiecare aplicare se pot realiza grosimi ale stratului de până la 1 mm.

Caparol Fassaden-Feinspachtel este extensibil (se poate trage) la „zero”.

**Tratament următor:**

La +20°C și 65% umiditatea relativă a aerului, după cca. 24 ore poate fi aplicat un nou strat. La temperaturi mai joase și umiditate mai mare în aer, acești timp se prelungesc.

Locurile șpăcluite (reparațiile) se grunduiesc înaintea următoarei aplicări, în funcție de materialul ce va fi aplicat, cu CapaGrund Universal sau AmphiSilan-Grundierfarbe.

Pe suprafețele șpăcluite în întregime (pe întreaga suprafață) pot fi aplicate următoarele straturi fără a fi necesară grunduire prealabilă.

În cazul tencuielilor pe bază de rășini sintetice se va aplica un strat de grund cu Caparol Putzgrund.

**Consum:**

În funcție de modul de aplicare și grosimea stratului cca. 500-800 g/m<sup>2</sup> sau chiar mai mult.

**Temperatura minimă de lucru și uscare:** + 5°C pentru suport și aer.

**Atenție:**

Nu se aplică pe Caparol Fassaden-Feinspachtel grunduri cu conținut de solvent.

**Suporturile recomandate și pregătirea acestora:**

**Suporturile trebuie să fie curate, uscate și fără substanțe de separare.**

**A se respecta VOB, Cap. C, DIN 18 363, Alineatul 3.**

**Tencuielile din grupele de mortare P II și P III:**

Tencuielile noi vor fi doar după păstrarea unui timp suficient de uscare, de regulă 2 săptămâni la o temperatură de aprox. 20°C și o umiditate relativă a aerului de 65%. În cazul unor condiții meteorologice nefavorabile cum sunt ploile sau vântul se vor păstra timp mai îndelungați.

Tencuieli vechi: reparațiile trebuie să fie bine întărite și uscate. Pe tencuielile puternic poroase, absorbante, ușor nisipoase se aplică un strat de grund cu OptiGrund E.L.F.

Pe straturile suport critice se aplică un strat de grund cu Dupa-grund.

**Beton:**

Suprafețele de beton cu acumulări de murdărie sau cele făinoase se curăță mecanic sau cu jeturi de apă sub presiune conform prevederilor legale.

Pe suprafețele puțin absorbante respectiv suprafețele netede se aplică un strat de grund cu CapaGrund Universal.

Suprafețele puternic absorbante, se grunduiesc cu OptiGrund E.L.F.

Suprafețele făinoase se grunduiesc cu Dupa-Grund.

**Plăcile de fibro-ciment nevopsite:**

Pe plăci compactate superficial se aplică un strat de grund cu Dupa-Haftgrund.

Plăcilor expuse integral intemperiiilor, puternic absorbante, se grunduiesc cu Dupa-grund.

Se tratează atât marginile cât și partea din spate a plăcilor.

**Suprafețele portante acoperite cu dispersii:**

Vopselele cretoase se curăță cu jeturi de apă sub presiune respectând prevederile legale.

Suprafețele lucioase se șlefuiesc.

Se aplică un strat de grund cu Caparol Putzgrund.

**Suprafețele neportante acoperite cu lacuri, vopsele de dispersie sau tencuieli pe bază de rășini sintetice:**

Se îndepărtează complet prin diverse metode, de ex. mecanic sau prin decapare urmată de o curățare cu jeturi de apă fierbinte sub presiune înaltă, respectând normele legale.

Pe suprafețele ușor absorbante, respectiv suprafețele netede se aplică un strat de CapaGrund Universal.

Suprafețele făinoase, nisipoase și absorbante se grunduiesc cu Dupa-Grund.

**Consiliere tehnică:**

În această informare tehnică nu pot fi luate în considerare toate straturile suport întâlnite în practică, precum și tratarea acestora. În cazul unor straturi suport ce nu se regăsesc în această informare tehnică, vă rugăm luați legătura cu reprezentanții noștri tehnici pentru detalii suplimentare.

**Sediul central:**

Sâncraiu de Mureș,  
str. Principala nr. 201  
Tel./fax: 0265-320.354, 320.522  
E-mail: office@caparol.ro  
Internet: www.caparol.ro

**Reprezentanța București:**

Sos. Titulescu nr.121, sector 1  
Tel./fax: 021-223.29.66  
E-mail: officebuc@caparol.ro  
B-dul Decebal 9, Bl.S13, sector 3  
E-mail: magdecebal@caparol.ro

**Centrul de Training CAPAROL**

Sâncraiu de Mureș,  
str. Principala nr. 201  
Tel./fax: 0265-320.354, 320.522  
E-mail: office@caparol.ro  
Internet: www.caparol.ro