



CAPAROL

# Capalac Effectlack

Pentru lacuiri de exceptie ce confera un efect metalic sau un luciu perlat, utilizat in mediul exterior si interior.



## Marimi de ambalaje:

Capalac effectlack Metallic Silber RAL 9006

- 375 ml, 750 ml.

Gold, Kupfer:

- 375 ml, 750 ml.

Capalac cu Effectlack Perlglanz:

- 800 ml.

## Descrierea produsului:

### Domenii de utilizare:

Pentru lacuiri de exceptie ce confera un efect metalic sau un luciu-perlat pe elemente din lemn cu stabilitate dimensionala mare, metal sau PVC dur, in exterior sau interior.

### Proprietati:

- Se obtin suprafete de efect, de inalta calitate;
- Reyistenta la agenti casnici de curatare;
- Rezistenta la intemperii si la lumina.

### Liant:

Pe baza de rasina alchidica cu miros slab.

### Densitate:

~0,9 -1,1 g/cm<sup>3</sup>.

### Grad de luciu:

Capalac Effectlack Metalic Silber RAL 9006,

- Stralucitor, mat matasos.

Gold, Kupfer:

- Stralucitor.

Capalac Effectlack Perlglanz:

- Stralucitor.

### Nuante:

#### Capalac Effectlack Metalic:

Gold, Silber RAL 9006, Kupfer.

## **Capalac Effectlack Perlglanz:**

Nuantabil in Sistemul ColorExpress (Capalac mix)

RAL 1035 Perlbeige

RAL 1036 Perlgold

RAL 2013 Perlorange

RAL 3032 Perlrubinrot

RAL 3033 Perlrosa

RAL 4011 Perlviolett

RAL 4012 Perlbrombeer

RAL 5025 Perlenzian

RAL 5026 Perlnachtblau

RAL 6035 Perlgrun

RAL 6036 Perlopalgrun

RAL 7048 Perlmausgrun

RAL 8029 Perlkupfer

RAL 9022 Perlhellgrau

RAL 9023 Perldunkelgrau

## **Atentie:**

Inflamabil.

Contactul prelungit sau repetat cu pielea poate provoca exeme . A nu se lasa la indemana copiilor. Recipientii trebuie pastrati bine inchisi intr-un loc bine aerisit. A se feri de surse de incendiu, a nu se fuma in apropiere. A nu se inhala vaporii formati. A nu se deversa in ape, canalizare sau sol. A se purta masca de protectie in cazul unei aerisiri insuficiente. A se utiliza doar in spatii bine aerisite. A se evita contactul cu ochii sau cu pielea. A nu se provoca voma in cazul inghitirii accidentale. A se cere urgent sfatul medicului si a i se prezenta acestuia ambalajul sau aceasta fisa tehnica a produsului. Contine substante ce pot provoca alergii.

## **Dezafectare:**

A se recicla doar ambalajele goale. Ambalajele cu resturi ramase se dezafecteaza ducandu-se la un loc de reciclare pentru lacuri vechi

## **Depozitare:**

La rece. A se pastra recipientii inchisi.

## **Aplicare:**

### **Suprafete de aplicare:**

Se aplica ca strat (pe lemn cu stabilitate dimensionala mare, metal, PVC) dupa grundul si lacul date in prealabil. Suprafetele trebuie sa fie curate, absorbante, sa fie uscate si sa nu contina substante care duc la lipsa aderenței. Curatare in prealabil a suprafetelor cu solutii specifice fiecarui material. Umiditatea lemnului nu poate depasi in medie la exterior 12% in cazul lemnului de foioase si 15% in cazul lemnului de rasinoase.

### **Pregatirea suprafetei suport:**

#### **Elemente de constructie din lemn:**

Se indeparteaza asperitatile., se curata, se rindeluieste in directia fibrelor lemnoase. Se indeparteaza eventualele urme de rasina. Colturile foarte ascutite se vor rotunji.

#### **Fier si otel:**

Se curate in prealabil de urmele de rugina

### **Zinc, PVC dur:**

Se curata cu o solutie amoniacala prin frecare

### **Aluminiu si cupru:**

Se curate cu solutie de nitrati.

### **Vopsitorii vechi:**

Se slefuiesc si se curata. Vopsitoriile neabsorbante se indeparteaza

### **Modul de aplicare:**

Pentru obtinerea unor rezultate deosebite, Capalac Effectlack Metallic si Perlglanz, se aplica prin sprituire.

Pe suprafete mici se poate aplica si cu rola. Suprafetele ce urmeaza a fi lacuite trebuie sa fie obligatoriu curate si sa nu prezinte urme de grasimi, ulei sau urme de maini. Se recomanda o lacuire prealabila cu Capalac Vorlack in aceeasi nuanta cu cea a stratului final.

**Aplicare prin sprituire:**

Se dilueaza cu Dupa-Inn (vezi tabelul) . Suprafata se lacuieste prin aplicarea materialului prin miscari incrucisate, in strt subtire. Dupa 7-10 min, timp in care materialul s-a zvantat, ( la temperatura de 20°C si umiditate relativa a aerului) se aplica stratul urmator cu aceleasi miscari incrucisate.

**Aplicare cu rola:**

Materialul se dilueaza cu 5-10% Dupa-Inn. Se aplica cu o pensula sau cu o rola de mohair ( ex.Storch Rola pentru lacuit nr.156115). Dupa 7-10 min, timp in care materialul s-a zvantat , (la temperatura de 20°C si umiditate relativa a aerului) se intinde intr-o singura directie cu o rola din material poros.

Sculele vor fi curatate imediat dupa folosire cu diluant.

	<b>Presiunea de pulverizare/aplicare</b>	<b>Diluare</b>	<b>Duza</b>
<b>Airless</b>	180-200 bar	-	0,009-0,011 inch
<b>Presiune minima</b>	0.2-0.5 bar	5-20 Vol %	1.5 mm
<b>Presiune maxima</b>	2-4 bar	5-15 Vol %	1.5-2.0 mm

**Realizarea straturilor:**

Strat suport	Mediu	Pregatire a astratului support	Impregnare	Grunduire	Strat intermediar	Strat final
Lemn, elemente de lemn	Interior	Curatare, slefuire		Capalac Vorlack	Capalac Vorlack in nuanta stratului final	Capalac Effectlack Metallic sau Perlglanz
Lemn	Exterior	BFS nr.18 Curatire	Capalac Holz-Imparagnier-grund	Capalac Vorlack		
Otel, fier	Interior	Curatare de rugina		Capalac Unigrund sau Capalac Rostschutzgrund		
	Exterior	Curatare de rugina		2 x Capalac Unigrund sau Capalac Rostschutzgrund		
Zinc	Interior/ exterior	BFS nr.5		Disbon 481 EP-Uniprimer		
Aluminium/ cupru	Interior/ exterior	BFS nr.6		Capalac Unigrund		
PVC dur	Interior/ exterior	BFS nr.22		Capalac Unigrund		
Calorifere	Interior	Slefuire/ curatare de rugina		Capalac Unigrund pana la 100°C		
Vopsitorii vechi absorbante	Interioro/ exterior	Slefuire, curatare	Suprafetele deteriorate vor fi tratate in functie de necesitati			

**Timp de uscare:** \_\_\_\_\_

**Consumul:** \_\_\_\_\_

**La 20°C si 65% umiditate a aerului:**

- 4 ore uscare sub forma de pelicula;
- 8-10 ore intarit;
- 12 ore se poate aplica stratul urmator cu pensula;
- 8-16 ore se poate aplica stratul urmator prin sprizuire.

**Pt aplicare cu rola:**

- 120 ml/m<sup>2</sup>/strat.

**Pt sprizuire:**

- 120-180 ml/m<sup>2</sup>/strat.

Consumul este influentat de natura stratului suport si poate diferi de la un strat suport la altul. Un consum exact poate se stabilieste in urma efectuarii unor probe.

## PRODUSELE POT FI COMANDATE UTILIZAND URMATOARELE CODURI

COD	PRODUS
726759	Capalac Effektlack glänzend 0,375 lt Gold metallic
726756	Capalac Effektlack glänzend 0,375 lt Kupfer metallic
724240	Capalac Effektlack glänzend 0,375 lt ca. RAL 9006
726760	Capalac Effektlack glänzend 0,750 lt Gold metallic
726757	Capalac Effektlack glänzend 0,750 lt Kupfer metallic
724241	Capalac Effektlack glänzend 0,750 lt ca. RAL 9006
724242	Capalac Effektlack glänzend 2,500 lt ca. RAL 9006