

Deco-Lasur glänzend

Vopsea-lazură decorativă pe bază acrilică, gata pregătită pentru aplicare, pentru interior și exterior

Descrierea produsului

Domeniu de utilizare:

Lazură cu aspect estetic deosebit de atractiv pentru suprafețe interioare sau exterioare. Poate fi aplicată pe suporturi lise sau structurate cum ar fi țencuieli din grupa de mortare PII, PIII și Beton. În interior se poate aplica drept tehnică decorativă pentru tapete de hârtie cu inserție de așchii de lemn sau fibră de sticlă, spre exemplu Magic-Glass, Capa Quarz și FantasticFleece.

Proprietăți:

- Rezistență la intemperii.
- Uzură prin frecare umedă clasa 1 conform DIN 13 300.
- Material hidrofug.
- Capacitate bună de difuzie.
- Aderență mare pe stratul suport.
- Diluabil cu apă, ecologic și cu miros neutru.

Baza liantului:

Dispersie pe bază de rășină acrilică conform DIN 55 945.

Densitate:

Cca. 1,00 g/cm³

Grad de luciu:

Lucios.

Culoare:

Transparent.

Se poate nuanța cu coloranți AVA-Amphibolin Vollton-Abtonfarbe respectiv CaparolColor Vollton- und Abtönfarben (cândva Alpinacolor) și în sistem de nuanțare computerizat ColorExpress.

Capacitate recipiente:

Deco-Lasur glänzend: 2,5 Litri și 5 Litri
Perlatec gold/silber și PearlWhite: 100 g

Atenție:

Coloranții respectiv vopselele de nuanțare și pastele de colorare ce au în componență pigmenți organici sunt pe cât posibil rezistenți la lumină și limitați în stabilitate la UV. Aplicarea acestora pe fațadele exterioare este limitată și este obligatorie examinarea pentru compatibilitate înaintea aplicării materialului. A se cere consultanță în caz de nesiguranță.

Depozitare:

La rece, dar ferit de îngheț. Recipientele desigilate se păstrează bine închise.

Rețineți:

A nu se lăsa la îndemâna copiilor. La contactul cu ochii, se va clăti imediat cu apă. În cazul pulverizării vopselei se va evita inhalarea. A nu se deversa în ape, canalizare sau sol. Alte indicații: vezi fișa cu date de siguranță a produsului.



Dezafectare:

Numai ambalajul gol poate fi dat spre reciclare. Resturile lichide de material pot fi evacuate ca deșeuri de vopsele pe bază de apă, iar resturile uscate de material ca vopsele întărite sau gunoi menajer.

Cod produs Vopsele și Lacuri:

M-DF02

Compoziție:

Dispersie pe bază de rășini de acetat de polivinil, Apă, Glicoleter, Aditivi, Conservanți.

Produs auxiliar:

Perlatec gold / silber / PearlWhite:

Pigmenți cu strălucire perlată, pentru obținerea de suprafețe de efect la interior.

Adaosul de Perlatec pentru ambalajul de 5,0 Litri de Deco-Lasur glänzend:

- 1% = 50 g
- 2% = 100 g
- 3% = 150 g
- 4% = 200 g
- 5% = 250 g
- 6% = 300 g
- 7% = 350 g



Aplicare

Compoziția straturilor:

Strat intermediar:

Pe suprafețele interioare se aplică Caparol-Haftgrund, Caparol-Putzgrund, Fibrosil sau CapaSilan.

Vopselele mate de interior pe bază de dispersii nu sunt recomandate datorită capacității lor de absorbție (pericol - apariție de pete).

Pe suprafețele exterioare se aplică Capagrund, Caparol-Putzgrund, Fibrosil sau Amphibolin.

Suprafețele ce urmează a fi lazurate, după aplicarea stratului intermediar, nu trebuie să aibă contraste de culoare iar absorbția trebuie să fie uniformă.

Stratul final:

1-3 aplicări de Deco-Lasur glänzend, nuanțat în sistem de nuanțare ColorExpress, cu coloranți AVA-Amphibolin Vollton-Abtonfarbe sau cu CaparolColor Vollton- und Abtönfarben (cândva Alpinacolor). Pentru obținerea consistenței de lucru, Deco-Lasur glänzend se poate dilua cu max. 20% grund CapaSol. Diluarea cu CapaSol influențează corespunzător intensitatea culorii alese. Deco-Lasur se poate aplica și pe tapete Magic-Glass, Capaquartz sau FantasticFleece a căror tehnică de aplicare este prezentată în Informațiile tehnice a fiecărui produs în parte. Pentru suplimentarea efectului de luciu perlat se poate adăuga 2-5 % Perlatic silber respectiv gold sau PearlWhite, în funcție de efectul dorit. Pigmenții cu strălucire perlata se vor amesteca uniform.

Procedeul de aplicare:

Pentru aplicarea Deco-Lasur glänzend se poate utiliza peria, buretele natural sau o cârpă. Alegerea uneltei se face în funcție de modelul care se dorește și tehnica de lazurare utilizată.

Curățarea instrumentelor de lucru:

Se curăță cu apă după întrebuințare, eventual cu adaos de detergenti.

Consum:

Cca. 80-100 ml/m² pentru un strat de lazură. Consumul este însă influențat de rugozitatea stratului suport. Un consum exact pentru cazuri particulare se poate obține numai după efectuarea de probe pe stratul suport.

Temperatura minimă de lucru:

+ 5°C pentru suport și aer.

Timp de uscare:

Se poate lucra ud-în-ud, sau, în funcție de necesitate, se lasă 12 ore timp de uscare între straturi. În condiții de mediu rece și umed, timpul de uscare se prelungeste corespunzător.

Atenție:

Nu se recomandă folosirea pe suprafețe orizontale cu acumulare de apă. Pentru a se evita obținerea unui efect laminat, aplicarea stratului de grund și a stratului intermediar se face cu peria.

Compatibilitatea cu alte materiale:

În scopul păstrării caracteristicilor speciale ale materialului, Deco-Lasur glänzend nu se amestecă cu alte tipuri de materiale.

Suporturile recomandate și pregătirea acestora:

Suporturile trebuie să fie curate, uscate și fără substanțe de separare.

Tipul de pregătire a stratului suport diferă în funcție de straturile suport existente și condițiile în care acesta se află. De aceea, rugăm a se avea în vedere Informațiile tehnice adecvate.

Indicații:

Lazurile de perete sunt transparente, ele lăsând a se vedea culoarea și structura stratului suport și de aceea sunt influențate de efectele lor. Din această rațiune, aplicarea de mostre este oportună.

Contrastul este mai puternic în cazul în care pe un grund deschis la culoare se aplică o lazură de culoare închisă.

Indicații

Consiliere tehnică:

În această informare tehnică nu pot fi luate în considerare toate straturile suport întâlnite în practică, precum și tratarea acestora. În cazul unor straturi suport ce nu se regăsesc în această informare tehnică, vă rugăm luați legătura cu reprezentanții noștri tehnici pentru detalii suplimentare.

DAW BENȚA ROMÂNIA



Sediul central:

Sâncraiu de Mureș,
str. Principala nr. 201
Tel./fax: 0265-320.354, 320.522
E-mail: office@caparol.ro
Internet: www.caparol.ro

Reprezentanța București:

Sos. Titulescu nr.121, sector 1
Tel./fax: 021-223.29.66
E-mail: officebuc@caparol.ro
B-dul Decebal 9, Bl.S13, sector 3
E-mail: magdecebal@caparol.ro

Centrul de Training CAPAROL

Sâncraiu de Mureș,
str. Principala nr. 201
Tel./fax: 0265-320.354, 320.522
E-mail: office@caparol.ro
Internet: www.caparol.ro