

Capa-Rollputz

Tencuială decorativă cu granulație fină pe bază de rășini sintetice pentru interioare și fațade.

Descrierea produsului

Domeniu de utilizare:

Pentru acoperiri cu structuri decorative multiple.
Acoperirea fațadelor este rezistentă la intemperii. La interior acoperirile sunt superlavabile.

Proprietăți:

- Diluabilă cu apă, ecologică și fără miros.
- Rezistentă la intemperii.
- Impermeabilă conform DIN 4 108.
- Lavabilă.
- Difuzie bună.
- Înaltă capacitate de rezistență la acțiunea agresivă a factorilor de mediu.
- Robustețe și rezistență la lovituri și izbituri.
- Prelucrare și modelare simplă și ușoară.
- Rezistență la substanțe alcaline deci nu saponifică.
- Material de acoperire conform DIN 18 558.

Liant:

Dispersie pe bază de rășini sintetice conform DIN 55 945.

Grad de luciu:

Mat.

Nuanța:

Alb.

Se poate nuanța cu maxim 5% coloranți AVA-Amphibolin Vollton-Abtonfarbe sau Alpinacolor.

Se vor amesteca bine materialele între ele, pentru evitarea obținerii unor nuanțe diferite.

La comandarea unei nuanțe în cantități mai mari de 100 L, produsul poate fi livrat, la cerere, gata pigmentat din fabrică în nuanța dorită. **Capa-Rollputz** este nuanțabil în sistemul de colorare computerizată ColorExpress pe toate colecțiile de culori Caparol cu un grad de luminozitate a nuanței mai mare de 70%.



Rețineți:

A nu se lăsa la îndemâna copiilor. La contactul cu ochii, se va clăti imediat cu multă apă. În cazul aplicării prin pulverizare nu se va inhala aerosolii. A nu se deversa în ape, canalizare sau sol.

Alte indicații: vezi fișa cu date de siguranță a produsului.

Depozitare:

La rece, ferit de îngheț.

Dezafectare:

Numai ambalajul gol poate fi dat spre reciclare. Resturile lichide de material pot fi evacuate ca deșeuri de vopsele pe bază de apă, iar resturile uscate de material ca vopsele întărite sau gunoi menajer.

Cod produs Vopsele și Lacuri:

M-DF02

Compoziție:

Dispersie pe bază de rășini acrilice, Dispersie pe bază de rășină acetat de polivinil, Dioxid de titan, Carbonat de calciu, Apă, Materiale pentru formarea și conservarea peliculei, Aditivi.

Membru:



Capacitate recipiente:
25 Kg.



Aplicare

Compoziția straturilor:

Grund, respectiv strat intermediar:

Putzgrund 610 nuanțat cu coloranți AVA-Amphibolin Vollton-Abtonfarbe sau Alpinacolor în nuanța stratului final.

Strat final:

Capa-Rollputz aplicat cu rola, fierul de glet drept sau pulverizat.

Procedul de aplicare:

Cu rola sau fierul de glet drept:

Se aplică Capa-Rollputz nediluat și se modelează după caz.

Pulverizare:

Cu diferite aparate de pulverizare.

Duză: 6-8 mm

Presiunea: 3-4 bari

500 litri aer pe minut.

Pentru reglarea consistenței se adaugă max. 5% apă. Materialul nuanțat se diluează corespunzător mai puțin. Aparatele de lucru se curăță cu apă după folosire.

Consum:

Caparol Rollputz cca. 2-4 kg/m², în funcție de structură.

Consumul depinde de tipul structurii. De aceea un consum exact se determină după efectuarea unor probe.

Putzgrund 610: cca. 300-350 g/m² pe suprafețe plane.

Temperatura minimă de lucru și uscare:

+ 8°C pentru suport și în aer.

Timp de uscare:

La +20°C și 65% umiditatea relativă a aerului, este uscat la suprafață după 24 de ore. Uscat în profunzime și poate fi aplicat un nou strat peste el după 2-3 zile. La temperaturi mai joase și umiditatea mai mare în aer, acești timpi se prelungesc.

Rețineți:

Prin utilizarea nisipului natural sunt posibile mici variații de nuanță. De aceea se vor folosi materiale cu același număr de produs. Materialele cu același număr de produs se vor amesteca între ele.

Pentru evitarea de adăugiri vizibile, a se vopsi dintr-o mișcare, ud în ud. Nu se recomandă folosirea pe suprafețe orizontale cu acumulare de apă.

Nu se va lucra sub directă strălucire a razelor solare, ploaie, umiditate ridicată (ceață). Dacă este necesar se vor folosi plase de protecție.

La utilizarea de grund de profunzime Caparol Tiegrund TB în interior, poate apărea un miros specific de solvent. Din acest motiv este recomandată o aerisire corespunzătoare a spațiului de lucru. În mediile sensibile, este recomandată utilizarea grundului AmphiSilan-Putzfestiger, lipsit de substanțe aromatice și cu miros redus.

Pe fațadele unde se întâlnesc condiții climatice deosebite (umiditate ridicată) sau cu influență atmosferică ridicată există un risc mai mare de apariție a algelor și a ciupercilor. Recomandăm pentru aceste suprafețe folosirea produselor noastre speciale ThermoSan, Amphibolin-W sau Duparol-W. Aceste produse conțin agenți fungicizi și algicizi ce îngreunează apariția temporară a algelor și a ciupercilor.

Supaturile recomandate și pregătirea acestora:

Supaturile trebuie să fie curate, uscate și fără substanțe de separare.

Suprafețe exterioare:

Tencuielile din grupele de mortare P II și P III:

Tencuielile noi din mortare grupele P II și P III se lasă neprelucrate, pentru a se usca 2-4 săptămâni.

Porțiunile corectate trebuie să fie bine întărite și uscate.

Tencuielile foarte poroase, nisipoase și absorbante, se grunduiesc cu OptiGrund E.L.F.

Tencuielile nisipoase și făinoase se grunduiesc cu Dupa-Grund.

Beton:

Suprafețele de beton cu acumulări de murdărie se curăță mecanic sau cu jeturi de apă sub presiune respectând prevederile în vigoare.

Suprafețele poroase, puțin nisipoase, respectiv suprafețele absorbante, se grunduiesc cu OptiGrund E.L.F.

Suprafețele făinoase se grunduiesc cu Dupa-Grund.

Suprafețele portante acoperite cu vopsele mate pe bază de dispersie:

Straturile mate, ușor absorbante se prelucrează direct.

Vopselele murdare sau cretoase se curăță cu jeturi de apă sub presiune respectând prevederile legale. În cazul folosirii altor metode de curățire (spălare, periere) se grunduiește cu Dupa-Grund.

Vopsitorii silicatic portante:

Se vor acoperii cu materiale Syllitol sau AmphiSilan ThermoSan. (Fișă tehnică Nr. 195, Nr. 295 și Nr. 145).

Suprafețele acoperite cu lacuri, vopsele de dispersie sau tencuieli pe bază de rășini sintetice, deteriorate, neportante:

Se îndepărtează complet prin diverse metode, de exemplu mecanic sau prin periere urmată de o curățire cu jeturi puternice de apă.

Suprafața se lasă să se usuce bine. Suprafețele făinoase, nisipoase și absorbante se grunduiesc cu Dupa-Grund.

Zugrăvelile minerale deteriorate, neportante:

Straturile suport minerale deteriorate, neportante, se îndepărtează complet prin șlefuire, periere, răzuire sau jeturi fierbinți de apă sub presiune. În cazul curățirii umede, continuarea lucrului se face după uscarea suprafeței. Se grunduiește cu Dupa-Grund.

Suprafețele murdărite de funingine sau de gaze industriale:

Se curăță cu jeturi de apă prin adăugarea de agenți de curățare potriviți pentru această lucrare. Atenție la prevederile legale în materie. Se grunduiesc în funcție de tipul și caracteristicile suportului.

Suprafețele atacate de mușcagii, mușchi sau alge:

Muscagii, mușchii sau algelile se curăță mecanic sau cu jeturi de apă respectând prevederile legale.

Se spală cu Capatox respectiv cu FungiGrund și se lasă să se usuce bine.

Suprafețele din tencuială sau beton fisurate:

Se acoperă cu Cap-elast (Fișă tehnică Nr. 160).

Suprafețele cu eflorescențe de sare:

Eflorescențele de sare uscate se înlătură prin periere. Se grunduiește cu Dupa-Grund.

La acoperirea suprafețelor cu eflorescențe de sare nu poate fi dată nici o garanție pentru rezistență îndelungată a vopsirii, respectiv dispariția eflorescențelor.

Suprafețele cu defecte:

Porțiunile mici cu defecte se remediază cu Caparol Fassaden-Feinspachtel. Suprafețele cu defecte mai mari de 20 mm pot fi reparate cu Histolith Renovierspachtel.

Suprafața șpăcluită se grunduiește ulterior. (Fișă Tehnică Nr. 710 și Nr. 1029).

Suprafețe interioare:

Tencuielile din grupele de mortare P II și P III:

Tencuielile solide, cu absorbție normală se vopsesc fără grunduire prealabilă. Pe tencuielile poroase, nisipoase, absorbante, se aplică un strat de grund Caparol OptiGrund E.L.F, respectiv CapaSol L.F.

Gleturile de ipsos și tencuielile de mortar din grupa de mortar P IV și PV:

Tencuielile de ipsos se șlefuiesc cu foaie abrazivă, îndepărtându-se poșghița de sinterizare, se îndepărtează praful și se aplică un strat de grund Caparol Tiefgrund TB.

Plăci de construcții din ipsos :

Pe plăcile absorbante se aplică un strat de grund OptiGrund E.L.F. sau Caparol Tiefgrund TB.

Plăcile de ghips-carton:

Se îndepărtează prin șlefuire urmele produse prin șpăcluire. Zonele de gips moi și șlefuite se consolidează utilizând grund de profunzime Caparol Tiefgrund TB.

La plăcile care prezintă pete de substanțe solubile în apă, colorate, se aplică un strat de grund fin de filtrare Caparol-Filtergrund grob. A se vedea fișa tehnică pentru Caparol-Filtergrund grob.

Beton:

Eventualele urme de substanțe neaderente, precum și substanțele făinoase, nisipoase, trebuie îndepărtate.

B.C.A.:

Se grunduiește cu Capaplex diluat în proporție de 1:3 cu apă. Se șpăcluiește fin cu Caparol-Akkordspachtel.

Plăci din fibre lemnoase:

Plăcile se șlefuiesc bine și se desprăfuiesc. Se aplică un strat de grund cu Caparol-Filtergrund grob.

Straturi de acoperire portante:

Straturile anterioare de vopsea mată și ușor absorbante se vopsesc fără o prelucrare prealabilă. Straturile vechi de lac sau cele lucioase se șlefuiesc mat.

Straturi de acoperire neportante:

Suprafețele acoperite cu lacuri, dispersii colorate sau tencuieli pe bază de rășini sintetice deteriorate se îndepărtează. Suprafețele absorbante, poroase și nisipoase se grunduiesc cu OptiGrund E.L.F. respectiv CapaSol L.F. Straturile de vopsea minerală, deteriorate se îndepărtează mecanic și se curăță suprafețele de impurități. Se grunduiește cu Caparol Tiefgrund TB.

Straturi de vopsea pe bază de clei:

Se spală bine suprafața și se aplică un grund de profunzime Caparol-Tiefgrund TB.

Tapete:

Se înlătură în totalitate. Se spală resturile de maculatură și de adeziv. Se aplică un strat de grund cu grund de profunzime Caparol Tiefgrund TB.

Suprafețele atacate de mușegai:

Mușegaiul, respectiv ciupercile se îndepărtează mecanic prin periere și răzuire umedă.

Suprafețele se spală apoi cu Capatox respectiv FungiGrund și se lasă să se usuce bine. Se aplică un strat de grund în funcție de structura și tipul substratului.

Suprafețele pătate cu nicotină, apă, negru de fum sau grăsime:

Petele de nicotină, precum și petele de negru de fum sau grăsime se spală cu apă cu detergent menajer degresant, după care se lasă să se usuce bine.

Petele de apă uscate se curăță uscat, prin periere.

Se aplică un strat de grund de izolație cu Caparol-Filtergrund grob (Fișă tehnică nr. 845).

Mici suprafețe defectuoase:

După pregătirea corespunzătoare, se repară conform indicațiilor de prelucrare cu Caparol Akkordspachtel și, după caz, se aplică ulterior un strat de vopsea drept grund.

Indicații

Consiliere tehnică:

În această informare tehnică nu pot fi luate în considerare toate straturile suport întâlnite în practică, precum și tratarea acestora. În cazul unor straturi suport ce nu se regăsesc în această informare tehnică, vă rugăm luați legătura cu reprezentanții noștri tehnici pentru detalii suplimentare.



Aplicarea Capa-Rollputz cu rola din burete cu găuri.



Structură »Bacharach«



Capa-Rollputz se aplică uniform cu un fier de glet. Cu o rolă de structurare se roluește vertical suprafața și cu partea dreaptă a unui șpaclu se netezește. Consum: cca. 3200-3500 g/m²



Structură »Garmisch«



Se aplică uniform cu un fier de glet. Se structurează prin aplicarea unui imprimeu cu mistria și ușor se ridică de pe suprafață. Consum: cca. 3400-3700 g/m².



Structură »Lindau«



Capa-Rollputz se aplică cu o rola din burete cu găuri iar materialul se netezește cu o mistrie sau cu șpaclul. Consum: cca. 3200-3500 g/m².

Aceasta este o selecție a posibilelor structuri realizabile cu Capa-Rollputz. Prin folosirea diverselor instrumente se pot obține modele decorative variate. Nu este stabilită o graniță fanteziei în ceea ce privește modul de prelucrare a diferitelor modele decorative pentru acest material.

DAW BENȚA ROMÂNIA



Sediul central:
Sâncraiu de Mureș,
str. Principala nr. 201
Tel./fax: 0265-320.354, 320.522
E-mail: office@caparol.ro
Internet: www.caparol.ro

Reprezentanța București:
Sos. Titulescu nr.121, sector 1
Tel./fax: 021-223.29.66
E-mail: officebuc@caparol.ro
B-dul Decebal 9, Bl.S13, sector 3
E-mail: magdecebal@caparol.ro

Centrul de Training CAPAROL
Sâncraiu de Mureș,
str. Principala nr. 201
Tel./fax: 0265-320.354, 320.522
E-mail: office@caparol.ro
Internet: www.caparol.ro